

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **Для нанесения магнитно-маркерного покрытия**

#### **ВАЖНО!**

Магнитное и Маркерное покрытие необходимо наносить только на предварительно подготовленную грунтованную поверхность

Перед нанесением требуется убедиться в том, что на выбранной поверхности отсутствуют механические дефекты, жирные пятна и какие-либо загрязняющие вещества. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой.

Эффективность маркерного покрытия зависит от гладкости выбранной для покраски области. Чем ровнее будет подготовлена для нанесения поверхность, тем лучше будет результат.

Для нанесения используйте валик из микрофибры с ворсом 4-5 мм, возможно использование краскопульты.

#### **Подготовка поверхности:**

От гладкости нанесения краски зависит эффективность и внешний вид маркерной поверхности. На каждом этапе подготовки основания следуйте инструкции производителя, придерживайтесь необходимого времени высыхания при нанесении составов.

**! Рекомендуется использовать Универсальный грунт LEVANILLE UNI PRIMER при нанесении магнитной и маркерной**

**краски для идеальной адгезии, увеличения износостойкости и прочих характеристик.**

### **Нанесение магнитной краски:**

Откройте магнитную краску и перемешайте до однородной массы. При хранении тяжелый магнитный компонент может выпасть в осадок.

Налейте краску в лоток и пропитайте короткошерстный валик краской. Нанесите 3-4 слоя краски на всю поверхность. После каждого слоя старайтесь делать поверхность максимально ровной и гладкой, без шагрени. После высыхания первого слоя «на отлип» вы можете наносить

второй (и третий) слой таким же образом. Если у вас все еще осталась краска после трех слоев, используйте ее для нанесения дополнительного слоя. Это увеличит магнитный эффект поверхности. После нанесения последнего слоя магнитной краски, сушка от 12-24 часов в зависимости от влажности в помещении.

### **Эксплуатация магнитной краски**

Через 24 часа после нанесения последнего слоя на поверхность можно крепить магниты. Рекомендуем использовать неодимовые магниты.

### **Нанесение маркерной краски:**

#### **Подготовка рабочего пространства:**

При помощи малярной ленты разметьте выбранную поверхность для нанесения. Маркерная краска LE VANILLE MASTER PAINT – низковязкий состав (жидкая), поэтому, область с низу, необходимо закрыть малярной пленкой (верхний край пленки приклеивается малярной лентой), чтобы избежать попадания краски на неразмеченные области.

#### **Нанесение и подготовка к покраске:**

**ВАЖНО!** Перед нанесением маркерной краски на стену или на магнитную краску необходимо тщательно загрунтовать поверхность специальным грунт-краской LEVANILLE UNI PRIMER в 2-3 слоя и добиться однородного, ровного белого слоя без полос и пятен!


Перелейте компонент банки «В» в банку «А».  
Перемешивайте состав в течение 3-х минут.  
После перемешивания состав необходимо нанести в течение 1 часа.  
**ВАЖНО!** Через час после смешивания краска теряет свои свойства и становится не пригодной для использования!

#### Процесс покраски

Перелейте краску в поддон. Мысленно разделите область покраски на несколько полос шириной 1 метр. Хорошо обмакните валик и слегка уберите излишки, используя место для раскатки валика на поддоне, валик должен остаться с максимально возможным количеством краски. Начинайте красить с верхнего угла, двигаясь вниз, прокрашивая полосу. Состав легко наносится, поэтому прикладывайте минимальное давление к поверхности. Не торопитесь, двигайтесь плавно и не прикладывайте больших усилий.

После окрашивания примерно 1 квадратного метра, повторно обмакните валик и нанесите на тот же участок. Таким образом, необходимо пройти два-три раза по каждой области заново смоченным валиком. Это необходимо для обеспечения требуемой толщины покрытия. Не бойтесь перерасхода краски. Не проходите валиком слишком много раз по одному и тому же месту, это может привести к неровностям на поверхности. Чаще набирайте краску на валик,

пытайтесь нанести максимальное количество краски за минимум проходов.



Не используйте сухой валик. Чаще проверяйте, не осталось ли не покрашенных мест.

После окончания покраски через 20-30 минут удалите малярную ленту.

### **Рекомендации по использованию**

Через 7 дней после нанесения поверхность можно использовать. Рекомендуем использовать маркеры, входящие в набор для маркерной стены вместе с жидкостью и микрофиброй.

Для удаления следов маркера рекомендуется использовать мягкие материалы, тряпки из микрофибры, не забывайте менять или стирать их каждые 2-3 недели.

Для поддержания чистоты покрытия и удаления следов пигмента маркера, которые оставались длительное время, используйте специальные чистящие средства входящие в набор.